

SPECIFICATIONS PRODUITS FINIS

Références	Multitude de références standards et spécifiques	
Désignation	La désignation du produit comprend : format / forme / papier / qualité / couleur / calibre	
Caractéristiques sanitaires, microbiologiques, physiques ou chimiques	Etude externe avec validité de 5 ans. Conforme au Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27/10/2004, validée par l'étude référence : R/20/19550 (disponible sur demande)	
Composition et quantité	Alvéole sans impression	Alvéole avec impression
	Papier Kraft de 60 à 160g/m ²	Papier Kraft de 60 à 160g/m ²
	Papier Ouaté de 20 à 22g/m ²	Papier Ouaté de 20 à 22g/m ²
	Couleur de marquage	Couleur de marquage
		Couleur à l'eau
Traitements subis	Pulvérisation d'eau sur la surface du papier. (provenance de l'eau : réseau de ville) Formage à chaud avec température entre 120° et 150° (à la surface du papier). Pulvérisation sur la surface du moule d'un démoulant alimentaire.	
Emballage	Dans carton Kraft, fermé avec du scotch. Carton sur palette et filmée (film étirable)	
Identification	Etiquette extérieure sur le carton d'emballage. Référence et désignation du produit Quantité d'intercalaire par carton.	
Durée de conservation	Pas de limite d'utilisation	
Condition de stockage (client)	Intercalaires dans carton fermé et sur palette Stockage dans local hors d'eau (sec) Absence de lumière	
Contrôle avant utilisation (client)	Avant utilisation, il est demandé de contrôler sur les intercalaires l'absence de détérioration, de souillures ou autre contamination indésirable.	
Tolérance	La matière première de nos intercalaires étant une matière vivante, il existe une tolérance de 10% de faible déchirures	
	Traçabilité par numéro de lot et identification de nom fournisseur Naturalvi	
	Dans le cas d'intercalaires imprimées à plat, les pliures extérieures peuvent laisser apparaître la couleur du papier utilisé	